

SCHEDA TECNICA

SMALTI ALL'ACQUA COLORATI



INTERNO ED
ESTERNO



PRONTO
ALL'USO



RESA PER
MANO
8-10 m²/L



RICOPERTURA
DOPO
18 ORE

DESCRIZIONE

Smalto all'acqua pronto all'uso lucido, ad altissima copertura e forte resistenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ottima copertura
- Buona Brillantezza
- Buona resistenza
- Facilità d'impiego

ASPETTO

Lucido

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1.15 ± 0.15 Kg/l
Viscosità	1000-1500 cP Brookfield vel.60
Resa teorica	8 -10 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)	Secco al tatto in 3 ore. Ricopribile in 18 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)

Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto - teme il gelo)	12 mesi
---	---------

DILUIZIONE

Pronto all'uso

APPLICAZIONE

La superficie da verniciare deve essere preparata con trattamento idoneo, e precisamente:

SU SUPPORTI NUOVI IN FERRO: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere carteggiata, eliminando ruggine soprattutto quella in fase di distacco. Occorre sgrassare con acqua e sapone o diluente da lavaggio, facendo eventualmente formare calamina. Applicare Primer all'acqua anticorrosivo e poi una o più mani di SMALTO a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra.

SU SUPPORTI NUOVI IN LEGHE E ZINCATI: per un miglior ancoraggio e per una maggiore durata nel tempo, la superficie deve essere carteggiata. Occorre sgrassare con acqua e sapone o diluente da lavaggio. Applicare una o più mani di SMALTO a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra.

SU SUPPORTI NUOVI IN LEGNO: per un miglior effetto uniforme, ipotizzare applicazione di HYDROFOND primer all'acqua come fondo di preparazione per chiudere meglio il poro del legno. Applicare una o più mani di SMALTO a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra.

SU SUPPORTI GIA' VERNICIATI: qualora lo strato di vernice preesistente non ne consigli la completa asportazione, sgrassare con acqua e detersivo, risciacquare. Se le vernici preesistenti sono in fase di distacco spazzolare / carteggiare a fondo, specialmente le parti interessate da ruggine in fase di distacco, oppure procedere alla sverniciatura con sverniciatore. Lavare con diluente da lavaggio, o con acqua e sapone, quindi applicare Primer all'acqua se trattasi di ferro, e successivamente una o più mani di prodotto a distanza di minimo 12 ore l'una dall'altra.

SPECIFICHE CAPITOLATO

Smalto acrilico all'acqua per esterni ed interni. Applicabile su supporti murali, ferrosi e legno. Con peso specifico di circa 1,15 ± 0,15 Kg/l ed una resa teorica di 8 -10 m² /l per strato.

LE INFORMAZIONI FORNITE RIFLETTONO LE NOSTRE CONOSCENZE PIÙ ACCURATE IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE E AGLI UTILIZZI DEL PRODOTTO. UNICOLOR S.R.L. NON DETIENE ALCUN POTERE SULLE CONDIZIONI E SULLA QUALITÀ DEL SUBSTRATO, NÉ SULLE NUMEROSE VARIABILI CHE POSSONO INCIDERE SULL'IMPIEGO E SULL'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI. PERTANTO, UNICOLOR S.R.L. DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI. EVENTUALI TEST SPERIMENTALI SONO EFFETTUATI A RISCHIO DELL'UTILIZZATORE.