

SCHEDA TECNICA

MURQUARZ

PER
ESTERNOLISCIO: 10-15%
BUCCIATO: 0%RESA PER
MANO (m²/L)
LISCIO 10
BUCCIATO 4RICOPERTURA
DOPO
8-12 ORE

DESCRIZIONE

Pittura murale al quarzo a base di copolimeri acrilici in fase acquosa per facciate esterne. Indicata per intonaci bastardi, civili, a base cemento e premiscelati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Buona resistenza agli agenti atmosferici
- Possibilità di applicare il prodotto ad effetto bucciato se utilizzato tal quale, oppure come pittura al quarzo se opportunamente diluito
- Alto potere coprente, soprattutto se applicato ad effetto bucciato
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

ASPETTO

OPACO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,65 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110°C)	79,73% ±2
Viscosità	1200-1300 P (spindle 5 – speed 3)
Resa teorica	Effetto bucciato: 2 – 4 m ² /l per strato - Effetto liscio: 8 – 10 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto

Sito Web: www.unicolorsardegna.it - Telefono: 0784 91146 - Email: info@unicolorsardegna.it

Tempi di essiccazione (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)	Secco al tatto in 1 ora. Ricopribile in 8-12 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto - teme il gelo)	12 mesi

DILUIZIONE

Effetto liscio: 10% - 15% acqua

Effetto bucciato: 0% acqua

APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con MURSAN PRO. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

FISSATIVO

1 x ACRYL-FIX - fissativo all'acqua opportunamente diluito in base alle condizioni delle superfici

1 x ACRYL-FIX AP - fissativo all'acqua acrilico ad alta penetrazione

FINITURA

2 x MURQUARZ

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%. Non applicare il prodotto su muri assolati e proteggere le superfici trattate per almeno 48 ore dalla pioggia.

SPECIFICHE CAPITOLATO

Protezione di superfici esterne con pittura murale acrilica in fase acquosa. Con residuo secco in peso pari a circa 79,73% ± 2, peso specifico di 1,65 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di 0,8 – 1,2 kg/ m2 per strato (effetto bucciato) e di 0,4 – 0,6 kg/m2 per strato (effetto liscio).

LE INFORMAZIONI FORNITE RIFLETTONO LE NOSTRE CONOSCENZE PIÙ ACCURATE IN MERITO ALLE CARATTERISTICHE E AGLI UTILIZZI DEL PRODOTTO. UNICOLOR S.R.L. NON DETIENE ALCUN POTERE SULLE CONDIZIONI E SULLA QUALITÀ DEL SUBSTRATO, NÉ SULLE NUMEROSE VARIABILI CHE POSSONO INCIDERE SULL'IMPIEGO E SULL'APPLICAZIONE DEI PRODOTTI. PERTANTO, UNICOLOR S.R.L. DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI. EVENTUALI TEST SPERIMENTALI SONO EFFETTUATI A RISCHIO DELL'UTILIZZATORE.